BauderPIR FA
Karta produktu

Opis produktu		**Płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej wg EN 13165**		
Zastosowanie		**Wielkopowierzchniowa termoizolacja pod hydroizolacją**		
Warstwy kryjące	górna:	**aluminium**		
	dolna:	**aluminium**		
Krawędź płyty		**frez**		
Klucz produktu		**PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10/Y)120-TR40**		
Dopuszczenie budowlane		**Z-23.15-1432**		
Numer artykułu		Grubość 50 mm	**4519 0050**	Grubość 120 mm **4519 0120**
		Grubość 80 mm	**4519 0080**	Grubość 140 mm **4519 0140**
		Grubość 100 mm	**4519 0100**	Grubość 160 mm **4519 0160**

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 822	mm	2400
Szerokość	EN 822	mm	1200
Grubość	EN 823	mm	50, 80, 100, 120, 140, 160
Reakcja na ogień	EN 13501 - 1	-	Klasa E, (B2 wg DIN 4102-1)
Wytrzymałość na ściskanie	EN 826	kPa	≥ 120
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ)	EN 4108-4	W/mK	0,023
Grupa przewodności cieplnej (WLS)	-		023
Typ zastosowania	EN 4108-10	-	DAA dh; DEO dh
Nasiąkliwość wodą	EN 12087	poj. %	max. 3
THR_{600s} -Wert	EN 13501-1	MJ	≤ 7,5
PIR Index			> 250

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: 0751 FIW Monachium
EN 13165

Jednostka certyfikująca ÜGPU, Ü048
Dopuszczenie Z-23.15-1432

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat stanu wiedzy technicznej aktualnej w chwili składania zamówienia. Stan: 0108