BauderPIR FA TE
Karta produktu

Opis produktu		**Płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej wg EN 13165**		
Zastosowanie		**Termoizolacja tarasowa**		
Warstwy kryjące	górna:	**aluminium**		
	dolna:	**aluminium**		
Krawędź płyty		**prosta**		
Klucz produktu		**PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10/Y)120-TR40**		
Dopuszczenie budowlane		**Z-23.15-1432**		
Numer artykułu		Grubość 20 mm	**4400 4020**	Grubość 60 mm **4400 4060**
		Grubość 30 mm	**4400 4030**	Grubość 70 mm **4400 4070**
		Grubość 40 mm	**4400 4040**	Grubość 80 mm **4400 4080**
		Grubość 50 mm	**4400 4050**	Grubość 100 mm **4400 4100**

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 822	mm	1200
Szerokość	EN 822	mm	600
Grubość	EN 823	mm	20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 100
Reakcja na ogień	EN 13501 - 1	-	Klasa E, (B2 wg DIN 4102-1)
Wytrzymałość na ściskanie	EN 826	kPa	≥ 120
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ)	EN 4108-4	W/mK	0,024
Grupa przewodności cieplnej (WLS)	-		024
Typ zastosowania	EN 4108-10	-	DAA dh
Nasiąkliwość wodą	EN 12087	poj. %	max. 3
PIR Index			> 250

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: 0751 FIW Monachium
EN 13165

Jednostka certyfikująca ÜGPU, Ü048
Dopuszczenie Z-23.15-1432

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat stanu wiedzy technicznej aktualnej w chwili składania zamówienia. Stan: 0108