Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznań
tel: 06 18 27 18 17
fax: 06 18 27 18 16
info@bauder.pl
www.bauder.pl

Bauder THERM SL 500
Karta produktu

Typ zastosowania:		**Papa renowacyjna jednowarstwowego krycia**
Powierzchnia	górna:	**łupek naturalny**
	dolna:	**laminowana folią, pasma THERM**
Wkładka nośna	rodzaj i gramatura	**włóknina poliestrowa 250 g/m²**
Numer artykułu		**1635 0000**
Rodzaj zastosowania wg V 20000-201: Rodzaj zastosowania wg V 20000-202:		**DE/E1** PYE - KTP – 5 PYE - KTP – 5

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg / wartość graniczna
Długość	EN 1848-1	m	5
Szerokość	EN 1848-1	m	1
Grubość	EN 1849-1	mm	5,2
Ciężar powierzchniowy	EN 1849-1	kg/m²	ok. 6
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	górna: ≤ -30 dolna: ≤ -30
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	górna: ≥ +105 dolna: ≥ +105
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-1	N / 50 mm	wzdłuż: ≥ 1000 w poprzek: ≥ 1000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-1	%	wzdłuż: ≥ 45 w poprzek: ≥ 45
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wodoszczelność	EN 1928 metoda B	-	spełnienie wymagań przy 400 kPa/24h
Reakcja na ogień	EN ISO11925-2	-	klasa E wg EN 13501-1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	V ENV 1187	-	spełnia
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N / 50 mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N / 50 mm	≥ 800
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	≥ 15
Stabilność wymiarowa	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Sztuczne starzenie EN 1296	EN 1109 EN 1110	°C °C	NPD

NPD = właściwość użytkowa nie jest określana

Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej: 1724
Numer certyfikatu ZKP: 022101
(06)
EN 13707

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat stanu wiedzy technicznej aktualnej w chwili składania zamówienia.