



## ARMSTRONG NEWTONE



- Armstrong NEWTONE to płyta z uwodnionego krzemianu wapnia, cechująca się odpornością na wilgotność względną aż do 100% RH, doskonale nadająca się do stosowania w pomieszczeniach wystawionych na działanie ekstremalnych poziomów wilgoci i temperatury
- Wysoki poziom dźwiękoizolacyjności (37 dB)
- Produkt idealny do salonów SPA i parków wodnych



<b>Typ krawędzi</b>		Board 
<b>Grubość płyty (mm)</b>		6
<b>Dostępne moduły (mm)</b>		600 x 600
<b>System zawieszenia</b>		Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandrastrer, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3
<b>Ciężar</b>		8.0 kg / m <sup>2</sup>
<b>Kolor</b>		Biały
<b>Pochłanianie dźwięku</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.10(L)$ zgodnie z EN ISO 11654 - <b>Klasa N/A</b> Częstotliwość f (Hz)                      125      250      500      1000      2000      4000 $\alpha_p$ 0.25      0.15      0.10      0.10      0.10      0.05 NRC = <b>0.10</b> zgodnie z ASTM C 423
<b>Dźwiękoizolacyjność</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 37 \text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1
<b>Reakcja na ogień</b>		Euroklasa <b>A2-s1,d0</b> zgodnie z EN 13501-1                      RUS <b>KMO (NG)</b> zgodnie z FZ 123
<b>Odbicie światła</b>		<b>84%</b>
<b>Odporność na wilgoć</b>		<b>100% RH</b>
<b>Jakość powietrza</b>		 A+                      E1
<b>Konserwacja i użytkowanie</b>	   	

Wszędzie tam, gdzie wilgotność względna powietrza może osiągnąć lub przekroczyć 90%, rekomenduje się stosowanie rusztu Prelude 24 CR antykorozyjnego wraz z właściwymi akcesoriami.

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.