ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA GŁADŹ WAPIENNA

PRZYGOTOWANIE GŁADKICH, RÓWNYCH POWIERZCHNI W POMIESZCZENIACH SUCHYCH I O DUŻEJ WILGOTNOŚCI

- Bio Care Formula
- aplikacja "mokro na mokro"
- doskonała do pomieszczeń wilgotnych
- odporna na grzyby i pleśnie
- obróbka "na mokro" bez konieczności szlifowania
- do wewnątrz

OPIS PRODUKTU

ACRYL-PUTZ® RV13 RENOVA jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, białego cementu, wyselekcjonowanej mączki wapiennej, wapna hydratyzowanego oraz dodatków i domieszek. Charakteryzuje się dobrą urabialnością i łatwością w stosowaniu. Idealna do obróbki metodą "na mokro" bez potrzeby szlifowania. Doskonała do pomieszczeń suchych i wilgotnych. Wykazuje właściwości antykorozyjne tj. zapobiega powstawaniu ognisk korozji biologicznej – grzybów i pleśni na powierzchni powłoki. Pozwala również na swobodny przepływ pary wodnej – umożliwia tzw. „oddychanie ścian”. Ściany i sufity po zastosowaniu gładzi szpachlowej uzyskują idealnie gładką, białą, łatwą do malowania powierzchnię.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do wykonywania gładzi w warstwie od 1 do 3 mm na tynkach wapiennych, cementowo–wapiennych oraz na powierzchniach betonowych. Do stosowania wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość nasypowa	0,75 g/cm³
Przyczepność	>0,3 MPa
Temperatura stosowania i podłoża	od +5ºC do +30ºC

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	• podłoże przeznaczone do szpachlowania powinno być mocno związane, suche, pozbawione zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku, wolne od pyłu i kurzu oraz powłok malarskich, • wszystkie mające kontakt z masą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie • podłoża niestabilne wzmocnić gruntem ACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ®GU40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY, w zależności od stopnia chłonności podłoża • przed nakładaniem podłoża nie wolno moczyć podłoża, • w optymalnych warunkach gładź wapienną na świeże tynki wapienne nakładać po 24 godzinach, na nowe tynki cementowe lub cementowo - wapienne po upływie minimum14 dni, • niekorzystne warunki atmosferyczne wydłużają podane wyżej czasy.
Przygotowanie wyrobu	• do pojemnika z czystą, chłodną wodą należy wsypać zawartość worka mieszając powoli mechanicznie, proporcja mieszania wynosi: około 8 litrów zimnej wody na każde 20 kg wyrobu, • wsypać produkt i pozostawić na około 10 min aż dobrze nasiąknie i wymieszać mechanicznie aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, • gładź można przygotować na 3-4 godziny przed nakładaniem, aby łatwiej uzyskać optymalną do nakładania konsystencje, • dodatek wody lub gładzi w trakcie pracy do zarobionej masy pozwala utrzymać optymalną roboczą konsystencje produktu.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie
NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

Szpachlowanie	• temperatura otoczenia i podłoża w czasie pracy powinna wynosić od +5ºC do +30ºC • gładź nanosić przez natrysk hydrodynamiczny lub za pomocą stalowej nierdzewnej pacy na grubość od 1 do 2 mm do uzyskania równej gładkiej powierzchni, • warstwę drugą nanosić po ok. 0,5-4 godzin na wilgotną, lekko zmatowioną powierzchnię, • w czasie pracy można dodawać zarówno wodę jak i suchy produkt w celu poprawy konsystencji, następnie intensywnie wymieszać całą masę • nałożoną masę gładzić na mokro do momentu uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni, • w przypadku gdy gładź zbyt szybko wiąże zaleca się ją zrosić wodą używając spryskiwacza i kontynuować wygładzanie, do gładzi nie dodawać innych substancji, • prawidłowo wykonana gładź nie wymaga szlifowania, • w razie konieczności suchą powierzchnie można obrabiać wykorzystując w tym materiał ścierny o granulacji około 200, malowanie i tapetowanie wykonywać minimum po 3 dniach od nakładania gładzi, • nie zużytą gładź można wykorzystać w późniejszym czasie pod warunkiem, że pojemnik zostanie szczelnie zamknięty a gładź zalana niewielką ilością wody.
Uwagi	• gładź wapienna nie nadaje się jako podłoże pod płytki ceramiczne, • informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)º C i wilgotności względnej powietrza (65±5)%; w innych warunkach stosowania podane czasy pracy, wiązania i wysychania mogą ulec zmianie, • nie dopuszczać do przesuszenia lub zawilgocenia powierzchni świeżej gładzi

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

PARAMETRY NAKŁADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY NAKŁADANIA	PARAMETRY NAKŁADANIA		
	proporcje mieszania z wodą	grubość jednej warstwy	zalecana ilość warstw
paca metalowa	0,4l wody na 1kg wyrobu	1-3	1-2
natrysk hydrodynamiczny*	0,4l wody na 1kg wyrobu	1-3	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model T- MAX- rozmiar dyszy TMX651

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

20kg

WYDAJNOŚĆ

zależna od grubości warstw – około 1,1 kg/m² przy grubości warstwy 1mm.

KOLORYSTYKA

biała

LZO

brak

NORMY, BADANIA I ATESTY

Producent:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie
NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23

18

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03/RV13/2018

EN 998-1
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz budynków
Reakcja na ogień: klasa A1
Przyczepność: ≥ 0,3N/mm^2 - FP:B

Współczynnik przewodzenia ciepła/Gęstość: $\lambda_{10,dry,mat}$ 0,27 (W/m·K)/1220 kg/m^3

Substancje niebezpieczne: patrz Karta charakterystyki

Fabrycznie produkowana zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)do stosowania wewnątrz budynków na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.acrylputz.pl

atest PZH HK/B/1535/03/2011

EN 998-1
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz budynków

Reakcja na ogień: klasa A1
Przyczepność: ≥ 0,3N/mm^2 - FP:B

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 03/RV13/2013

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE: Wyrób zawiera cement i reaguje alkalicznie z wodą – chronić skórę, drogi oddechowe i oczy przed kontaktem z gładzią. W razie zabrudzeń oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu tak w czasie transportu jak i składowania. Zawiera cement portlandzki, pyły z produkcji cementu portlandzkiego, wodorotlenek wapnia. Zawiera chrom (VI) w stężeniu poniżej 0,0002% w okresie ważności produktu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuną. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie
NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl